

Adesivo universale / Fissaggio universale

KE 50 ROLL&TACK

Adesivo/fissaggio a dispersione a bassissime emissioni per pavimenti decorativi in PVC, pavimenti in PVC e CV, nonché pavimenti tessili

PRINCIPALE CAMPO DI APPLICAZIONE:

- ▶ Pavimenti decorativi in PVC
- ▶ Pavimenti in PVC e CV, anche con supporto in tessuto non tessuto
- ▶ Pavimenti tessili con supporto in schiuma di lattice, tessuto non tessuto e PVC

ADATTO SU / PER:

- ▶ su fondi assorbenti e stuccati
- ▶ su sottofondi impermeabili e non assorbenti
- ▶ Riscaldamento a pavimento ad acqua calda
- ▶ Sollecitazione da rotelle di sedie secondo la norma DIN EN 12 529
- ▶ Pulizia con shampoo a umido e a spruzzo secondo la norma RAL 991 A2
- ▶ l'utilizzo in ambito residenziale e commerciale



VANTAGGI E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:



UZIN KE 50 ROLL&TACK è un adesivo potente, con elevata adesività residua e un tempo di posa molto lungo. Il prodotto può essere utilizzato come adesivo per letto adesivo o per il fissaggio. Per uso interno.

- ▶ consumo molto ridotto
- ▶ tempo di posa estremamente lungo
- ▶ applicazione ergonomica possibile con rullo in posizione eretta
- ▶ alternativa ideale alla posa libera

DATI TECNICI:

Imballaggio	Secchio di plastica
Confezione	2 kg, 10 kg
Immagazzinaggio	minimo 12 mesi
Colore bagnato	beige
Colore asciutto	beige
Consumo	100 - 220 g/m ²
Tempo di attesa	20 - 40 minuti*
Tempo aperto	Fino a 24 ore*
Temperatura minima di lavorazione	15 °C a terra
Pedonabilità	Dopo circa 24 ore*
Saldatura cordoli	dopo 24 ore*
Messa in esercizio	Dopo circa 3 giorni*

*A 20 °C e umidità relativa del 65%, a seconda del tipo di rivestimento del pavimento e dell'assorbimento del substrato.



PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO:

Il sottofondo deve essere solido, resistente, asciutto, privo di crepe, pulito e privo di sostanze che compromettano l'adesione (ad es. sporco, olio, grasso). La superficie deve essere accuratamente aspirata. I primer e gli stucchi idonei sono riportati nella panoramica dei prodotti UZIN. Il sottofondo deve essere verificato in base alle norme vigenti e, in caso di difetti, devono essere segnalati. Lasciare asciugare bene il primer e lo stucco applicati.

È necessario attenersi alle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

PROCEDIMENTO:

Utilizzo come adesivo:

1. Applicare il materiale in modo uniforme sul sottofondo con una spatola dentata adeguata e lasciarlo asciugare in base alla quantità applicata, alle condizioni climatiche dell'ambiente, alla porosità del sottofondo e al tipo di rivestimento. Applicare solo la quantità di adesivo che può essere stesa sul retro del rivestimento entro il tempo di lavorabilità, assicurando una buona bagnabilità.
2. Dopo il tempo di asciugatura, posare il rivestimento, strofinarlo o rullare su tutta la superficie e, prima della posa, lisciare le estremità e i bordi del rivestimento non perfettamente piatti per eliminare le tensioni. Non intrappolare aria sotto il rivestimento. Lasciare riposare la superficie per 20 minuti, quindi rullare nuovamente o strofinare nelle zone dei bordi e delle giunture.
3. Rimuovere con acqua eventuali residui di colla quando sono ancora freschi.

Applicazione come fissaggio:

1. Applicare il materiale in modo uniforme sul sottofondo con un rullo adatto e lasciarlo asciugare completamente (prova con le dita). I più adatti sono un rullo per vernici o un rullo in poliammide da 18 mm / 12 mm, nonché il rullo in nylon felpato UZIN.
2. Posare il rivestimento entro 24 ore*, strofinare/rullare su tutta la superficie e, prima della posa, rullare in senso contrario le estremità e i bordi del rivestimento non ben distesi per allentarli. Non intrappolare aria sotto il rivestimento. Lasciare riposare la superficie per 20 minuti, quindi rullare nuovamente o strofinare nelle zone dei bordi e delle giunture.
3. Rimuovere con acqua eventuali tracce di colla quando ancora fresca.

*Un fissaggio stabile dopo 24 ore può essere garantito solo se lo strato di fissaggio non è stato contaminato da polvere o da altre impurità. Si raccomanda pertanto di posare il rivestimento il prima possibile.

DATI DI CONSUMO:

Dentatura	Consumo* ca.
A5	180 - 200 g/m ²
Rullo	100 - 150 g/m ²
A1	200 - 220 g/m ²

NOTE IMPORTANTI:

- Il prodotto, conservato nella confezione originale in un luogo moderatamente fresco, ha una durata di conservazione di almeno 12 mesi. Resistente al gelo fino a -15 °C. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte e utilizzare rapidamente il contenuto. Lasciare che l'adesivo raggiunga la temperatura ambiente prima dell'applicazione.
- La lavorazione ottimale si ottiene a una temperatura compresa tra 18 e 25 °C, con una temperatura del supporto superiore a 15 °C e un'umidità relativa dell'aria inferiore al 65%. Temperature basse e umidità elevata prolungano i tempi di applicazione, presa ed essiccazione, mentre temperature elevate e bassa umidità li riducono.
- I sottofondi umidi possono causare emissioni secondarie. Pertanto, in caso di sottofondi stuccati, assicurarsi che lo stucco sia ben asciutto.
- L'incollaggio diretto su residui di vecchio adesivo può causare interazioni. Pertanto, è preferibile rimuovere gli strati precedenti. In ogni caso, i residui di adesivo devono essere trattati con un primer isolante e stesi su tutta la superficie con uno stucco autolivellante di spessore sufficiente (di norma 3 mm).
- Prima della posa, i rivestimenti devono essere sufficientemente distesi, acclimatati e adattati al clima ambientale tipico dell'uso successivo.
- In caso di sollecitazioni termiche estreme dovute all'irraggiamento solare, forti sollecitazioni meccaniche causate da transpallet, carrelli elevatori, ecc. o in caso di infiltrazioni d'umidità dall'alto, si consiglia l'uso di un prodotto alternativo (ad es. UZIN KE 66 HT o UZIN KE 68). In caso di dubbio, è necessario richiedere una consulenza tecnica sull'applicazione.
- È necessario tenere conto delle regole tecniche e professionali generalmente riconosciute per la posa dei rivestimenti per pavimenti, nonché delle norme nazionali vigenti (ad es. EN, DIN, ÖNORM, VOB, SIA, ecc.). Sono applicabili o si raccomanda di prestare particolare attenzione, tra le altre, alle seguenti norme e schede tecniche:
 - DIN 18 365 «Lavori di posa di pavimenti», ÖNORM B 5236
 - Scheda tecnica TKB/FCIÖ «Valutazione e preparazione dei sottofondi per lavori di posa di pavimenti e parquet»
 - Scheda tecnica TKB/FCIÖ «Incollaggio di pavimenti in PVC»
 - Scheda tecnica TKB/FCIÖ «Incollaggio di pavimenti in elastomero»

ETICHETTE DI QUALITÀ ED ETICHETTE ECOLOGICHE:

- Senza solventi
- EMICODE EC 1 PLUS / Emissioni molto basse

COMPOSIZIONE:

Dispersioni polimeriche, conservanti, cariche minerali, additivi e acqua.

SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE AMBIENTALE:

Senza solventi. Durante l'applicazione, si raccomanda l'uso di una crema protettiva per la pelle e la ventilazione dei locali di lavoro. I prerequisiti fondamentali per ottenere la migliore qualità dell'aria interna possibile dopo i lavori di pavimentazione sono condizioni di posa conformi agli standard e sottofondi, primer e livellanti ben essiccati.

SMALTIMENTO:

Se possibile, raccogliere e riutilizzare i residui del prodotto. Non disperdere il prodotto nell'ambiente, nelle fognature, nei corsi d'acqua e nel terreno. I contenitori vuoti, privi di gocce possono essere riciclati. I contenitori con residui liquidi e i residui di prodotto raccolti sono rifiuti pericolosi. I contenitori con residui induriti sono rifiuti da cantiere.